

ELASTEQ PAREDES E FACHADAS

1. Descrição do Produto

ELASTEQ PAREDES E FACHADAS é uma membrana líquida, elástica, ideal para isolamento de paredes e fachadas, criando um revestimento durável, forte, impermeável e respirável. Pode ser utilizado para cobrir diversas superfícies, tais como concreto, madeira compensada, entre outros. **ELASTEQ PAREDES E FACHADAS** é um material resistente aos raios de UV, estável e com excelente capacidade de fechar rachaduras. Altamente elástica.

2. Aplicações

ELASTEQ PAREDES E FACHADAS é indicado para a impermeabilização de:

- Paredes e fachadas externas;
- Muros e outras áreas externas;
- Elementos estruturais complicados, tais como tubos de passagem e canos, obtendo uma camada de cobertura sem quaisquer juntas.
- Reparar superfícies antigas de concreto e impermeabilizações asfálticas (sem alumínio ou material antiaderente);
- Acabamento pode ser assentado diretamente sobre a impermeabilização, utilizando argamassa AC3;

3. Características

- Pronto para uso;
- Aplicação fácil;
- Excelente aderência a diferentes substratos;
- Aplicável a frio;
- Redução de calor;
- Alta elasticidade;
- Resistência a raios UV;
- Respirável,
- Isento de solventes inflamáveis;
- Secagem rápida;

4. Instruções de Aplicação

Preparo do produto:

ELASTEQ PAREDES E FACHADAS já vem pronto para uso. Agite bem o produto antes e durante a aplicação, para garantir a homogeneidade do produto.

Preparo do substrato:

O substrato deve estar seco e livre de qualquer contaminação, óleo, graxa ou material que possa impedir a aderência do produto.

Não aplique se a temperatura do substrato estiver abaixo de +5°C ou acima de +40°C. Não aplique se o clima estiver chuvoso. Não é recomendado aplicar a membrana em lugares onde se formam poças de água após a chuva.

Aplicação do Produto:

Na primeira demão realize a diluição do produto com 10-15% de água e misture bem.

Aplique o produto com trincha, rolo de pintura (de lã de pelo curto) ou vassoura de pelo. A aplicação pode ser realizado também com sistema airless.

Aplique a segunda e demais demãos sem diluição, até atingir o consumo calculado para a aplicação. O tempo de cura (sem diluição) entre demãos é aproximadamente de 4-6 horas (25 °C e 65% de umidade). Importante cuidar da ventilação do local.

5. Dados técnicos

PROPIEDADES	RESULTADOS
Prazo de validade (antes de aberto)	24 meses
Densidade	1,25 g/cm ³
Viscosidade	11000 CPS
Resistência à tração	1,2 Mpa (após sete dias)
Alongamento até rompimento (-10°C)	150%
Recuperação após alongamento por 25%	60%
Número de Camadas	2-3, (primeira demão diluído 10-15% c/ água)

6. Outras informações

Embalagem

Galão de 4,55 kg
Balde de 13,5 kg
Balde de 18 kg

Barrica de 50kg
Tambor de 250kg
Container de 1000kg

Cores

Branca e cinza

Quantidades maiores podem ser fornecido na cor desejada.
O produto pode ser pigmentado com corante líquido a base de água (tipo Xadrez).

Limpeza

As ferramentas podem ser facilmente limpas com água.

Requisitos de segurança

Contém 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolone e 2-metil-3(2H)-isotiazolone (<0,001%).
Garantir ventilação suficiente enquanto usar o produto. Manter fora do alcance de crianças. Evitar o contato com a pele e com os olhos. Use óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procurar orientação médica.
Elimine os resíduos do produto como resíduos não perigosos, segundo a legislação local. Recipientes vazios, limpos, devem ser levados para pontos de coleta de embalagens.
Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de segurança (FISQP).